

Protection incolore
Anti-UV nouvelle
génération des
bardages, façades
et terrasses bois

S'applique avant
les Protecteurs
Bardages ou
Terrasses Anti-UV
Blanchon

Application directe
sur tous bois

Spécial essences
difficiles : mélèze,
red cedar, douglas,
teck, ipé, bangkirai,
merbau,
pin autoclavé
ou thermochauffé

Non filmogène
Ne jaunit pas

Sans odeur,
Sec en 4 h

Extérieur

Conditionneur®

Ultra Haute Protection pour Bois Anti-UV incolore



DESTINATION ET PRÉSENTATION

- Imprégnation incolore anti-UV nouvelle génération, le CONDITIONNEUR® ANTI-UV INCOLORE BLANCHON ULTRA HAUTE PROTECTION constitue une véritable barrière Anti-UV incolore pour bardages, claustras, terrasses et autres ouvrages extérieurs.
- Sa formulation en phase aqueuse le rend insensible à l'acidité naturelle de certaines essences et permet donc son application directe sur tous les bois verticaux (y compris thermotraités et autoclavés) :
 - RÉSINEUX (red cedar, mélèze, douglas, pin, etc.),
 - EXOTIQUES (ipé, teck, bangkirai, cumaru, etc.),
 - BOIS DE PAYS (acacia, peuplier, etc.).
- Les deux agents Anti-UV qui assurent au CONDITIONNEUR® son efficacité inégalée sont fixés sur les fibres du bois par des résines Aqua-Polyuréthanes non filmogènes qui assurent une adhérence parfaite sur tous les bois et une préparation idéale pour la finition indispensable : les PROTECTEURS ANTI-UV INCOLORE BLANCHON ULTRA HAUTE PROTECTION BARDAGES ou TERRASSES.
- Le CONDITIONNEUR® peut également être utilisé en 1ère couche avant d'appliquer un Saturateur ou une Lasure Blanchon afin de renforcer la durabilité.
- Le CONDITIONNEUR®, répondant aux critères écologiques les plus sévères, ne contient qu'un taux bas de C.O.V.⁽¹⁾ (strictement nécessaire à son séchage parfait dans toutes conditions atmosphériques) et est respectueux de l'homme et de l'environnement.
- Le CONDITIONNEUR® est naturellement incolore (l'aspect légèrement laiteux lors de l'application disparaît au bout de quelques minutes).

[1] Selon la Directive 2004/42/CE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les bois doivent être nus, sains, propres et secs, sans trace de résine ou autres corps gras. Appliquer préventivement TRAIT'PLUS® MU BLANCHON, traitement non gras en phase aqueuse, laisser le pénétrer et sécher pendant 72h.
- Dans le cas des bois anciens, enlever toute trace d'anciennes finitions par ponçage ou décapage (utiliser les DÉCAPANTS BÂTIMENT 10' BLANCHON LIQUIDE ou GÉLIFIÉ). L'utilisation du DÉGRISEUR BOIS BLANCHON permettra de retrouver la couleur initiale du bois qu'il faudra ensuite traiter avec TRAIT'PLUS® MU.
- Dégraisser les bois exotiques ou résineux, si nécessaire, avec le DILUANT SYNTILAC® BLANCHON ou de l'acétone. Un bois contaminé devra être gratté, nettoyé, puis traité avec TRAIT'PLUS® MU.
- Poncer les bois avec un abrasif grain 80 pour optimiser l'ouverture des pores. Il est même recommandé d'arrondir les angles vifs, afin d'obtenir un enrobage parfait par le CONDITIONNEUR®. Proscrire l'utilisation de laine d'acier.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application.

MISE EN ŒUVRE ET APPLICATION

- Le CONDITIONNEUR® est prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant utilisation. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas laisser plantes et aquariums dans les lieux où le produit est appliqué.
- Appliquer le CONDITIONNEUR® dans le sens des fibres du bois (spalter, brosse large, brosse à encoller), en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout). Une 2e couche (après 4 h minimum) n'est nécessaire que sur essences très absorbantes, ou dans le cas d'expositions sévères.
- Le CONDITIONNEUR® sera toujours recouvert par les PROTECTEURS ANTI-UV BARDAGES ou TERRASSES. Il peut également être utilisé avant un Saturateur ou une Lasure Blanchon.
- Le CONDITIONNEUR® ne s'applique que sur bois nu ou mis à nu. Il ne sera réutilisé lors d'une rénovation que si l'ouvrage présente des détériorations qui ont éliminé les PROTECTEURS ANTI-UV BARDAGES ou TERRASSES, mettant ainsi les fibres du bois au contact direct des UV et des intempéries.
- IMPORTANT : pour réaliser une imprégnation optimale du bois par le CONDITIONNEUR®, s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24 h après l'application (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Température ambiante comprise entre 12°C et 28°C, humidité relative inférieure à 85%. Ne pas appliquer en plein soleil : les bois sombres ont tendance à accumuler la chaleur.

Blanchon

Conditionneur Anti-UV incolore

Nettoyage des ustensiles

- Immédiatement après usage, avec de l'eau.
- Protégeons l'environnement : - Essorer soigneusement le matériel après l'application ; bien l'essuyer.
 - Le rincer avec très peu d'eau dans un récipient ; laisser cette eau s'évaporer.
 - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
 - Bien refermer l'emballage après l'usage.
 - Déposer le contenant vide en déchetterie.
 - Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

SÉCHAGE

- Séchage «sec au toucher» : 1 heure environ.
- Séchage «recouvrable» : 4 heures environ dans des conditions normales.
- Recouvrir avec les PROTECTEURS ANTI-UV BARDAGES ou TERRASSES dans un délai de 48 h maximum.

RENDEMENT

- 12 m² au litre par couche, selon la nature du support et sa porosité.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
- Reboucher soigneusement après utilisation.
- Conserver hors de portée des enfants.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION	IMPRÉGNATION ULTRA HAUTE PROTECTION, POUR LA PRÉSERVATION ANTI-UV DES BOISERIES EXTÉRIEURES ET INTÉRIEURES, CONSERVANT LA NUANCE ORIGINELLE DE L'ESSENCE DE BOIS FORME UN SYSTÈME ANTI-UV INCOLORE AVEC LES PROTECTEURS BARDAGES OU TERRASSES BLANCHON
TYPE DE RÉSINES	Acryliques en phase aqueuse
CLASSIFICATION AFNOR	Famille 1, classe 7b2
DENSITÉ	1,02 (à 20°C, selon NF T 30020)
FLUIDITÉ	30 secondes (CA 2,5 à 20°C)
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com ou sur www.quickfds.com)
PIGMENTATION	Sans
RECOUVRABILITÉ	4 heures environ, dans des conditions normales d'utilisation

Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée le 25.08.2014.

Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.

Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

Blanchon, dans le cadre de sa démarche globale de respect de l'homme et de l'environnement a choisi d'éditionner ce document sur un papier 100% recyclé et l'a confié à un imprimeur certifié Imprim'Vert.



28 rue Charles Martin - BP 105
69192 SAINT-FONS CEDEX (France)
Tél. 04 72 89 06 06 - Fax 04 78 70 07 18
Export Lines: Tel: (0033) 472 89 06 09
Fax: (0033) 472 89 06 02

Blanchon

BLANCHON S.A. - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 4 258 258 €
RCS LYON 390 112 886 - APE 2030 Z - E-mail : blanchon@blanchon.com
Sites internet : www.blanchon.com - www.lqeb Blanchon.com